Cerisier

Prunus serotina

Cherry

FAS - Select

N° 1 Commun

N° 2 Commun

Cerisier | Cherry | *Prunus serotina*

Couleur	L'aubier va du blanc au jaune crème pâle. Le bois de cœur va du rouge foncé au rouge brunâtre.
Texture	Grain fin; l'apparence du bois de cœur donne une impression de luxe et d'élégance.
Applications	Meubles haut de gamme, menuiserie architecturale, moulures, revêtements de sol, ébénisterie, articles en bois, cercueils.

		Érable à sucre Hard Maple	Érable rouge Soft Maple	Bouleau jaune Yellow Birch	Bouleau blanc White Birch	Chêne rouge Red Oak	Chêne blanc White Oak	Frêne blanc White Ash	Hêtre Beech	Tilleul Basswood	Tremble Aspen	Cerisier Cherry	Noyer Walnut
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Densité nominale	0,659	0,545	0,608	0,571	0,612	0,676	0,613	0,667	0,417	0,408	0,551	0,594
	Densité (kg/m^3)	740	610	670	640	690	750	690	750	460	450	610	660
	Dureté	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	2140	4630	5910
	Résistance de flexion (MPa)	115	97,6	106	94,8	98,7	121	108	116	60,8	67,6	87,1	103
	Module d'élasticité/ rigidité (MPa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	11200	11900	13100
PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE	Usinabilité	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★
	Stabilité	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★★★
	Collage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★★
	Sablage	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★★	★★★
	Rétention des vis et des clous	★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	★	★	★	★
	Tenue de la peinture	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★
	Teinture	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★

EXCELLENT: ★★★★ TRÈS BON: ★★★ BON: ★★ PASSABLE: ★

PRINCIPALES DIMENSIONS DISPONIBLES			
	FAS - Select	N° 1 Commun	N° 2 Commun
Largeur (variable)	4" (100 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus
Longueur (variable)	6' (1,83 m) et plus	4' (1,22 m) et plus	4' (1,22 m) et plus
Épaisseur	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

Les photos représentent des planches de 8 pieds (2,44 m).

Quebec Wood Export Bureau

979, avenue de Bourgogne
Bureau 540
Sainte-Foy (Québec)
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385
(418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com
www.quebecwoodexport.com

Printed in Canada